
การผลิตเยื่อกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพ
Biopulping from Banana Pseudo - Stem of Num-Wa

สุจยา ฤทธิศร*

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Sujaya Ritthisorn*

Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology

บทคัดย่อ

จากการศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยการใช้เชื้อรา *Trichoderma viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* ชุดการทดลองละเชื้อ ใช้ปริมาณเชื้อราที่แตกต่างกัน เพาะเลี้ยงนาน 3 4 และ 5 สัปดาห์ พบว่าปริมาณเชื้อรา *T. viride* ที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อค่า Kappa number และการย่อยลิกนิน แต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง ส่วน *T. harzianum* และ *T. hamatum* ปริมาณเชื้อและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อค่า Kappa number และการย่อยลิกนิน เมื่อนำชุดการทดลอง *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* ที่เพาะเลี้ยงนาน 5 สัปดาห์ มาเปรียบเทียบค่า Kappa number และค่า Selection factor พบว่าชุดการทดลอง *T. viride* มีค่า Kappa number น้อยที่สุด มีค่า Selection factor สูงที่สุด จากการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0 8 10 12 14 และ 16 มีค่า Kappa number น้อยกว่าเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. harzianum* และ *T. hamatum* สำหรับปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เหมาะสมในการฟอกเยื่อกระดาษที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* คือ ร้อยละ 8 เมื่อนำกระดาษที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* มาเปรียบเทียบความขาวสว่าง ความต้านทานแรงดันทะลุ ความต้านทานแรงฉีกขาด และความหนา พบว่า *T. viride* มีความเหมาะสมที่สุดในการนำมาผลิตกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพ

คำสำคัญ : ผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพ ร่ายย่อยลิกนิน เยื่อจากกล้วยน้ำว้า

*E-mail: Ritthisorn_s@yahoo.co.th

Study on biopulping from banana pseudo - stem of Num-wa by using *Trichoderma viride* *T. harzianum* and *T. hamatum* for each test set in the process of varying the amount of fungi and the cultured time, i.e, 3 4 and 5 weeks. The result showed that the incremental of *T. viride* quantity neither effect to Kappa number nor lignin degradation but related with the cultured time. Where as Kappa number and lignin degradation had been affected with varing *T. harzianum* *T. hamatum* and increased cultured time. Comparison in Kappa number and Selection factor for the fifth weeks treatment of *T. viride* *T. harzianum* and *T. hamatum* found that *T. viride* treatment presented the lowest kappa number and the highest Selection factor. Chemical properties of banana pseudo - stem of Num-wa produced by *T. viride* bleaching of varied hydrogen peroxide, i.e, 0 8 10 12 14 and 16% affect to the lower Kappa number than the product of which *T. harzianum* and *T. hamatum* made. The amount of hydrogen peroxide for bleaching the pulp of paper produced by *T. viride* *T. harzianum* and *T. hamatum* was appropriate at 8%. Comparison in the paper produced by *T. viride* *T. harzianum* and *T. hamatum* for brightness busting strength tearing resistance and single sheet thickness found that the paper produced by *T. viride* was suited for biopulping from banana pseudo - stem of Num-wa.

Keywords : biopulping, ligninolytic fungi, banana pseudo - stem of Num-wa

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

บทนำ

โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในการแช่และต้มเยื่อกระดาษ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ในการฟอกเยื่อกระดาษ สารเคมีทั้งสองจะเป็นตัวทำให้กระดาษที่ได้มีความขาวสว่าง เนื่องจากเกิดปฏิกิริยากับลิกนิน ทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อกระดาษลดลง อย่างไรก็ตามแม้ว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์จะทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อลดลง ในทางกลับกันผลผลิตเยื่อที่ได้จะมีค่าลดลงเช่นเดียวกัน (วุฒินันท์ คงทัต, 2545) นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการต้มเยื่อ น้ำทิ้งที่ได้จะมีส่วนประกอบของโซเดียมที่อยู่ในรูปเกลือต่างๆ สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน สารต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้น้ำทิ้งมีค่าซีโอดี (COD; Chemical Oxygen Demand) สูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (วิชา พิชัยณรงค์, 2545) ส่วนปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษ เป็นเพียงการทำให้ลิกนินที่ก่อให้เกิดสีแตกตัวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกำจัดลิกนินที่เหลือยู่ในเยื่อ เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดการออกซิไดส์กลุ่มคาร์บอนิลในคาร์โบไฮเดรตให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มกรดคาร์บอกซิลิก ซึ่งเป็นการทำให้สีของลิกนินที่เหลือยู่ขาวขึ้น แต่จะกลับเป็นสีเหลืองได้ง่าย เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารที่สลายตัวง่าย แม้จะเก็บไว้โดยมิได้ทำปฏิกิริยากับสารอื่น จึงทำให้ลิกนินที่เหลือยู่ในเยื่อรวมตัวกันได้อีกครั้ง ความขาวของกระดาษจึงลดลง (วุฒินันท์ คงทัต, 2545) นอกจากนี้การผลิตกระดาษจากกล้วยด้วยวิธีทางเคมีจากการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีผลทำให้คุณภาพของกระดาษที่ได้มีความแข็งแรง หยาบ และไม่เรียบ (ทินกร อัญชลิวิทย์กุล, 2546)

ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงได้ให้ความสนใจกับการผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์หมักกับวัตถุดิบ (พืช) เพื่อย่อยสลายลิกนินในพืช โดยการใช้เชื้อรา *Trichoderma viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* เชื้อราทั้ง 3 ชนิดคัดแยกจากบริเวณนาทุ่งร้าง ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และผ่านการทดสอบจนพบว่ามีความสามารถในการย่อยสลายลิกนินได้ เนื่องจากสามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินโนไลติก (Ligninolytic enzyme) (สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2553) โดยเอนไซม์ลิกนินโนไลติกประกอบด้วยเอนไซม์แลกเคส เอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส และเอนไซม์แมงกานีสเพอร์ออกซิเดส (Zadrzil & Reiniger, 1988; Lei et al., 2011) การผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพเป็นวิธีการที่ทำให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพดี อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 19.6-40.0% ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก

กระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ (Elisashvili et al., 2006; Lei et al., 2011) โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์และวิธีการวิจัย

1. การเตรียมกากกล้วยน้ำว้า สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ

นำต้นกล้วยน้ำว้ามาตัดเอาเฉพาะส่วนลำต้นของกล้วยน้ำว้า ใช้เฉพาะส่วนกากกล้วย หั่นกากกล้วยให้มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร และยาว 5 เซนติเมตร นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง

2. การเพาะเลี้ยงเชื้อราบนกากกล้วยน้ำว้า

ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อรา *Trichoderma viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* ลงบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน เตรียมกากกล้วยน้ำว้า 10 กรัม (น้ำหนักแห้ง) แช่น้ำกลั่น ประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นนำกากกล้วยน้ำว้าใส่ลงในขวดทดลองขนาด 500 มิลลิลิตร แล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ตัดชิ้นรูน PDA ที่มีเชื้อรา *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* อายุ 7 วัน ด้วย cork borer เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ใส่ชิ้นรูนของเชื้อลงบนกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว บ่มที่อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส โดยแบ่งชุดการทดลอง ดังนี้

ชุดการทดลองที่ใส่ *T. viride* *T. harzianum* หรือ *T. hamatum* ชุดการทดลองละเชื้อ ใส่ชิ้นรูนจำนวน 1 ชิ้น โดยเชื้อราแต่ละชนิดจะแบ่งชุดการทดลองตามระยะเวลาการเพาะเลี้ยง ออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 3 4 และ 5 สัปดาห์

ชุดการทดลองที่ใส่ *T. viride* *T. harzianum* หรือ *T. hamatum* ชุดการทดลองละเชื้อ ใส่ชิ้นรูน จำนวน 2 ชิ้น โดยเชื้อราแต่ละชนิดจะแบ่งชุดการทดลองตามระยะเวลาการเพาะเลี้ยง ออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 3 4 และ 5 สัปดาห์

ชุดการทดลองที่ใส่ *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* ชุดการทดลองละเชื้อ ใส่ชิ้นรูนจำนวน 3 ชิ้น โดยเชื้อราแต่ละชนิดจะแบ่งชุดการทดลองตามระยะเวลาการเพาะเลี้ยง ออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 3 4 และ 5 สัปดาห์

เมื่อครบกำหนดเวลาในการเพาะเลี้ยงเชื้อราของแต่ละชุดการทดลอง นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

3. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้า

3.1 ศึกษาค่า Kappa number และการย่อยลิกนิน

นำเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อของแต่ละชุดการทดลองในข้อ 2 ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง วิเคราะห์หาค่า Kappa number (ปริมาณลิกนินที่เหลือ) ซึ่งเป็นการทดสอบตามมาตรฐาน TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry) ที่ T236 cm-85 กำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ ANSI (American National Standard Institute) และการย่อยลิกนิน (% ลิกนินในตัวอย่างที่ไม่หมัก - % ลิกนินในตัวอย่างที่หมัก% / ลิกนินในตัวอย่างที่ไม่หมัก) (กัลยวัต พรสุรัตน์, 2546) จากนั้นเลือกชุดการทดลองของเชื้อราแต่ละชนิดที่มีค่า Kappa number น้อย และสามารถย่อยสลายลิกนินได้ดีที่สุดมาเปรียบเทียบกัน และนำไปทำการศึกษาต่อ

3.2 ศึกษาการย่อยเซลลูโลส และค่า Selection factor

นำเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าจากชุดการทดลองที่คัดเลือกได้จากข้อ 3.1 มาศึกษาการย่อยเซลลูโลส (% น้ำหนักแห้งของเยื่อ - % การย่อยลิกนิน) และค่า Selection factor (การย่อยลิกนิน/ การย่อยเซลลูโลส) (กัลยวัต พรสุรัตน์, 2546) และเปรียบเทียบการย่อยเซลลูโลส และค่า Selection factor ของกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยเชื้อราแต่ละชนิด

4. ศึกษาปริมาณสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เหมาะสมในการฟอกเยื่อ

นำเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่เพาะเลี้ยงด้วยเชื้อราตามที่ได้คัดเลือกได้จากข้อ 3.1 มาทำการศึกษาปริมาณสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่เหมาะสมในการฟอกเยื่อ โดยใช้ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 10 12 14 และ 16 ตามลำดับ เติมแมกนีเซียมซัลเฟตร้อยละ 0.05 และโซเดียมซิติเกตร้อยละ 2 ใส่ลงในน้ำกลั่น โดยใช้อัตราส่วนน้ำกลั่นต่อกากกล้วยเท่ากับ 10:1 ปรับความเป็นกรดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้อยู่ในช่วงพีเอช 10.5-11.0 หลังจากนั้นใส่เยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่จะฟอกลงไป คนให้เยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าเปียกสารละลาย ต้มที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ำสะอาด และนำเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้ามาทุบเพื่อให้เกิดการกระจายตัว และแบ่งเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าจากการฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 10 12 14 และ 16 ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เพื่อนำไปหาค่า Kappa number ส่วนเยื่อที่เหลือนำไปขึ้นเป็นแผ่นกระดาษ

5. การขึ้นแผ่นกระดาษด้วยตะแกรง

นำเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการทุบจนเกิดการกระจายตัวมาขึ้นแผ่นกระดาษ โดยชั่งน้ำหนักตามแกรมกระดาษ 80 แกรม ใช้เยื่อเปียก 31.62 กรัม ตะแกรงขึ้นแผ่นขนาด 20.6 x 29.2 เซนติเมตร นำตะแกรงที่กระจายเยื่อใส่แล้วอบที่อุณหภูมิ ประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส ประมาณ 8 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วจึงลอกแผ่นกระดาษออกจากตะแกรง

6. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและด้านความเหนียวของกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้า

นำกระดาษมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพได้แก่ ความขาวสว่าง (Spectro densitometer, 500 Series, X-Rite, Incorporated 3100, U.S.A.) และด้านความเหนียว ได้แก่ ความหนา (US-22 B, Teclock, IDM Instruments, Japan) ความต้านแรงดันทะลุ (PAP2056, PAP, TECH Engineer & associates, India) และความต้านแรงฉีกขาด (53983.f 000, FRANG TEST, FRANK Prufgerate GmbH, Germany) ทำการคัดเลือกกระดาษที่พอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ส่งผลให้กระดาษมีคุณสมบัติทางกายภาพ และความเหนียวที่ดีที่สุดจากที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* มาเปรียบเทียบกัน

7. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ One – Way Analysis of Variance เพื่อหาค่าความแปรปรวนของข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($P < 0.05$) โดยใช้วิธีของ Duncan's Multiple Range Test โปรแกรม SPSS for window Version 11.5

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล

1. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้า

1.1 ค่า Kappa number การย่อยลิกนิน การย่อยเซลลูโลส และค่า Selection factor ของเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ

1.1.1 ค่า Kappa number และการย่อยลิกนิน

จากตารางที่ 1 พบว่าจำนวนขึ้นวันที่แตกต่างกันของชุดการทดลองที่ใช้ *T. viride* ไม่มีผลต่อค่า Kappa number และการย่อยลิกนินในกากกล้วยน้ำว้า โดยแต่ละชุดการทดลองค่า Kappa number และการย่อยลิกนิน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนระยะเวลาพบว่าในสัปดาห์ที่ 5 ของการ

ทดลองค่า Kappa number มีค่าน้อยที่สุด และสามารถลดปริมาณลิกนินได้มากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่า Kappa number และการย่อยลิกนินของชุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) กับชุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 แต่ชุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับชุดการทดลองที่ใช้ *T. harzianum* และ *T. hamatum* พบว่าจำนวนชิ้นวันและระยะเวลาที่ใช้ในการหมักที่ต่างกันของทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) โดยจำนวนชิ้นวันและระยะเวลาการหมักที่มากขึ้นจะส่งผลให้ค่า Kappa number มีค่าน้อยลง และสามารถลดปริมาณลิกนินที่อยู่ในกากกล้วยได้มากขึ้น เนื่องจาก *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* เป็นเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์ลิกนินโนไลติก (Ligninolytic enzyme) ซึ่งเป็นเอนไซม์กลุ่มที่สามารถย่อยสลายลิกนินในเซลล์พืช ลิกนินเป็นสารประกอบโพลีเมอร์โรมาทิก ถูกเชื่อมโยงกับเซลลูโลสโดยเฮมิเซลลูโลส มีพันธะโควาเลนต์เชื่อมระหว่างเฮมิเซลลูโลสกับลิกนิน เมื่อเอนไซม์ลิกนินโนไลติกย่อยโครงสร้างของลิกนินในเยื่อจากกากกล้วย ส่งผลให้ Kappa number ที่อยู่ในเส้นใยของกล้วยมีค่าน้อยลง (สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2553; Gochev & Krastanov,

2007; Mohan *et al.*, 2011) จากนั้นคัดเลือกชุดการทดลองที่มีค่า Kappa number น้อยที่สุดและสามารถย่อยลิกนินได้มากที่สุดของเชื้อราแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกัน

จากการคัดเลือกชุดการทดลองที่มีค่า Kappa number น้อยที่สุดและสามารถย่อยลิกนินได้มากที่สุดของเชื้อราแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกัน (ตารางที่ 2) พบว่าชุดการทดลอง *T. hamatum* มีค่า Kappa number มากที่สุด รองลงมาคือชุดการทดลอง *T. harzianum* และ *T. viride* โดยค่า Kappa number ของชุดการทดลอง *T. viride* และ *T. harzianum* ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) กับชุดการทดลอง *T. hamatum* ส่วนการย่อยลิกนิน พบว่าชุดการทดลอง *T. viride* มีค่าการย่อยลิกนินมากที่สุด รองลงมาคือชุดการทดลอง *T. harzianum* และ *T. hamatum* โดยชุดการทดลอง *T. viride* และ *T. harzianum* ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) กับชุดการทดลอง *T. hamatum* จากการวิเคราะห์แยกกล้วยน้ำว่าธรรมชาติพบว่าค่า Kappa number เท่ากับ 53.80 ซึ่งชุดการทดลอง *T. viride* เชื้อราสามารถย่อยลิกนินจนทำให้ Kappa number

ตารางที่ 1 ค่า Kappa number และการย่อยลิกนิน ที่ได้จากการย่อยกากกล้วยน้ำว่าด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum*

จำนวนชิ้นวัน-สัปดาห์	Kappa number			การย่อยลิกนิน (% น้ำหนักแห้ง)		
	<i>T. viride</i>	<i>T. harzianum</i>	<i>T. hamatum</i>	<i>T. viride</i>	<i>T. harzianum</i>	<i>T. hamatum</i>
1-3	22.39 ^{Aa}	52.16 ^{Aa}	52.51 ^{Aa}	0.58 ^{Aa}	0.03 ^{Cc}	0.02 ^{Aa}
1-4	22.77 ^{Aa}	40.19 ^{Ab}	47.63 ^{Ab}	0.58 ^{Aa}	0.25 ^{Cb}	0.12 ^{Ab}
1-5	20.26 ^{Ab}	24.71 ^{Ac}	29.48 ^{Ac}	0.62 ^{Ab}	0.51 ^{Ca}	0.45 ^{Ac}
2-3	22.74 ^{Aa}	51.01 ^{Ba}	52.08 ^{Ba}	0.58 ^{Aa}	0.05 ^{Bc}	0.03 ^{Ba}
2-4	22.56 ^{Aa}	38.56 ^{Bb}	46.84 ^{Bb}	0.58 ^{Aa}	0.28 ^{Bb}	0.13 ^{Bb}
2-5	20.42 ^{Ab}	22.59 ^{Bc}	28.19 ^{Bc}	0.62 ^{Ab}	0.54 ^{Ba}	0.48 ^{Bc}
3-3	22.56 ^{Aa}	44.88 ^{Ca}	51.21 ^{Ca}	0.58 ^{Aa}	0.17 ^{Ac}	0.05 ^{Ca}
3-4	22.74 ^{Aa}	35.98 ^{Cb}	44.69 ^{Cb}	0.58 ^{Aa}	0.33 ^{Ab}	0.17 ^{Cb}
3-5	20.42 ^{Ab}	21.69 ^{Cc}	25.59 ^{Cc}	0.62 ^{Ab}	0.60 ^{Aa}	0.53 ^{Cc}
CV (%)	25.30	27.60	22.80	26.90	22.10	19.80

หมายเหตุ 1. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง ใช้ปริมาณชิ้นวันที่แตกต่างกัน คือ 1 2 และ 3 ชิ้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาที่เท่ากัน
 2. ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงที่ต่างกัน คือ 3 4 และ 5 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบในจำนวนชิ้นวันเท่ากัน

มีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 20.26 และมีค่าการย่อยลิกนินมากที่สุด เท่ากับ 0.62% น้ำหนักแห้ง รองลงมา คือชุดการทดลอง *T. harzianum* และชุดการทดลอง *T. hamatum* ที่มีค่า Kappa number เท่ากับ 21.69 และ 25.59 ตามลำดับ ขณะที่การย่อยลิกนิน มีค่าเท่ากับ 0.60 และ 0.53% น้ำหนักแห้ง ตามลำดับ จากนั้นนำทั้ง 3 ชุดการทดลองไปทดสอบหาการย่อย เซลลูโลส และค่า Selection factor ต่อไป

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่า Kappa number และค่าการย่อย ลิกนินที่ได้จากการย่อยกากกล้วยน้ำว้า ระหว่าง *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum*

ผลิตด้วยเชื้อรา	Kappa number	การย่อยลิกนิน (% น้ำหนักแห้ง)
<i>T. viride</i>	20.26 ^b	0.62 ^a
<i>T. harzianum</i>	21.69 ^b	0.60 ^a
<i>T. hamatum</i>	25.59 ^a	0.53 ^b
CV (%)	14.90	7.60

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

1.1.2 การย่อยเซลลูโลส และค่า Selection factor

จากตารางที่ 3 การย่อยเซลลูโลสและค่า Selection factor ของชุดการทดลอง *T. harzianum* และชุดการทดลอง *T. hamatum* ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) กับชุดการทดลอง *T. viride* โดยชุดการทดลอง *T. viride* การย่อยเซลลูโลส มีการสูญเสียเซลลูโลสน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลอง *T. harzianum* และ *T. hamatum* ซึ่งชุดการทดลองที่มีการย่อยเซลลูโลสมากแสดงว่าเส้นใยของกากกล้วยน้ำว้าจะถูกย่อยด้วย เชื้อราได้สูง ส่งผลให้เส้นใยมีลักษณะบางลง ส่วนชุดการทดลองที่มีการย่อยเซลลูโลสน้อย เส้นใยของกากกล้วยน้ำว้าจะถูกย่อยด้วย เชื้อราได้ต่ำ ส่งผลให้เส้นใยมีลักษณะหนา โดยถ้าเส้นใยมีลักษณะ บางจะส่งผลต่อคุณสมบัติด้านความเหนียวของกระดาษ ทั้งความ หนา ความต้านทานแรงดันทะลุ และความต้านทานแรงฉีกขาด (ทินกร อัญชลิวิทยกุล, 2546) ส่วนค่า Selection factor ของ ชุดการทดลอง *T. viride* พบว่ามีค่ามากกว่าชุดการทดลอง *T. harzianum* และชุดการทดลอง *T. hamatum* ซึ่งค่า Selection factor จะบ่งบอกถึงความสามารถในการย่อยสลายลิกนินและ

การย่อยสลายเซลลูโลสของเชื้อรานั้นว่าสามารถย่อยสลายลิกนิน ได้มากหรือน้อยกว่าการย่อยสลายเซลลูโลส โดยถ้าค่า Selection factor มีค่ามากแสดงว่าเชื้อราสามารถย่อยสลายลิกนินได้มากกว่า การย่อยเซลลูโลส (กัลยวัต พรสุรัตน์, 2546)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าการย่อยเซลลูโลส และค่า Selection factor ที่ได้จากการย่อยกากกล้วยน้ำว้า ระหว่าง *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum*


ผลิตด้วยเชื้อรา	การย่อยเซลลูโลส (%น้ำหนักแห้ง)	ค่า Selection factor
<i>T. viride</i>	24.38 ^b	0.03 ^a
<i>T. harzianum</i>	29.40 ^a	0.02 ^b
<i>T. hamatum</i>	28.48 ^a	0.02 ^b
CV (%)	13.50	15.70

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

1.2 ค่า Kappa number ของเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้า ที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

จากตารางที่ 4 เยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยง ด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* และฟอกด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0 8 10 12 14 และ 16 ค่า Kappa number มีค่าแปรผกผันกับปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ใช้ในการฟอกเยื่อ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่า Kappa number ที่ผลิตด้วยเชื้อราชนิดเดียวกันแต่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) เมื่อนำเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย เชื้อราต่างชนิดแต่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในแต่ละร้อยละ ที่เท่ากันมาเปรียบเทียบกัน พบว่าค่า Kappa number ของเยื่อ จากกากกล้วยน้ำว้าที่ผลิตด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ในทุกชุดการทดลอง โดยเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผลิต ด้วย *T. viride* มีค่า Kappa number น้อยที่สุด รองลงมาคือเยื่อ จากกากกล้วยน้ำว้าที่ผลิตด้วย *T. harzianum* ส่วนเยื่อจากกาก กล้วยน้ำว้าที่ผลิตด้วย *T. hamatum* มีค่า Kappa number มากที่สุด ทั้งนี้นอกจาก *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* จะสามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินโนโลกในการย่อยสลาย ลิกนินในเซลล์พืชได้แล้ว ยังสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและ

เฮมิเซลลูโลสในการย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสด้วย ดังนั้นเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสของเส้นใยจะถูกทำลายไปด้วย โดยเฮมิเซลลูโลสจะถูกทำลายได้ง่ายกว่าเซลลูโลส เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงเท่ากับเซลลูโลส องค์ประกอบส่วนใหญ่ในเฮมิเซลลูโลสคือไซแลน โดยไซแลนจัดเป็นโพลีเมอร์ของน้ำตาลไซโทส มีรายงานวิจัยพบว่าไซแลนสามารถย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ได้ง่ายกว่าเซลลูโลสและลิกนิน (ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, 2553; อรุณี ศุภสินสาธิต, 2555; Pang *et al.*, 2006) ซึ่งเชื้อราในจีนัส *Trichoderma* spp. สามารถผลิตเอนไซม์ไซแลเนสย่อยสลายไซแลนในเส้นใยพืช ซึ่งเอนไซม์ไซแลเนสจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับไซแลน ทำให้พันธะระหว่างไซแลนกับลิกนินในส่วนของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตกับลิกนินถูกทำลาย (ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, 2553; Pang *et al.*, 2006) นอกจากนี้เปอร์ไฮดรอกซิลไอออน (OOH) ที่เกิดจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสภาพต่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก (นิภาพร พันทอง และ ชัชวาลย์ ศรีกำพล, 2546) ดังสมการ



เปอร์ไฮดรอกซิลไอออนจะทำปฏิกิริยากับลิกนินที่มีอยู่ในเส้นใย ทำให้บางหน่วยของฟีนอลโพรเพนแตกออก เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลิกนิน ปริมาณลิกนินที่พบในเยื่อจึงลดลง (จิระศักดิ์ ชัยสนธิ, 2541; นิภาพร พันทอง และ ชัชวาลย์ ศรีกำพล, 2546; Mohan *et al.*, 2011) และเนื่องจาก *T.*

viride สามารถย่อยสลายลิกนินได้มากกว่า *T. harzianum* และ *T. hamatum* ซึ่งสังเกตได้จากค่า Kappa number ที่มีค่าน้อยกว่า จึงทำให้เมื่อเยื่อกระดาษฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่า Kappa number ในเยื่อกระดาษจึงมีค่าน้อยที่สุด

2. คุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียวของกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ

2.1 คุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียวของกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แตกต่างกัน

เมื่อนำกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* ที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0 8 10 12 14 และ 16 ในแต่ละร้อยละของเชื้อราแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกัน พบว่าความขาวสว่างมีค่าแปรผันตรงกับปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ฟอกเยื่อ โดยทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความขาวสว่างของกระดาษเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในระหว่างการผลิตกระดาษฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสภาพที่เป็นด่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำให้เกิดเปอร์ไฮดรอกซิลไอออน (OOH) ขึ้น เปอร์ไฮดรอกซิลไอออนที่เกิดขึ้นจะไปทำปฏิกิริยากับลิกนินในเส้นใยของกากกล้วยน้ำว้า ทำให้บางส่วนของหน่วยฟีนอลโพรเพนแตกออก ปฏิกิริยานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลิกนิน ทำให้ค่าการสะท้อนแสงในช่วงที่

ตารางที่ 4 ค่า Kappa number ภายหลังจากฟอกเยื่อจากกากกล้วยน้ำว้าด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่างกัน

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ร้อยละ)	Kappa number ของกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้า			CV (%)
	<i>T. viride</i>	<i>T. harzianum</i>	<i>T. hamatum</i>	
0	20.42 ^{Ac}	21.69 ^{Ab}	25.59 ^{Aa}	2.89
8	13.84 ^{Bc}	14.81 ^{Bb}	19.72 ^{Ba}	2.80
10	11.21 ^{Cc}	12.75 ^{Cb}	17.52 ^{Ca}	2.00
12	9.45 ^{Dc}	11.22 ^{Db}	16.44 ^{Da}	2.89
14	8.19 ^{Ec}	10.59 ^{Eb}	14.94 ^{Ea}	1.99
16	7.41 ^{Fc}	9.85 ^{Fb}	13.50 ^{Fa}	2.85
CV (%)	0.89	2.88	9.50	-

- หมายเหตุ 1. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ไม่เหมือนกัน (เป็นการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของการผลิตด้วยเชื้อราชนิดเดียวกันแต่ฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่างกัน) หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)
2. ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ไม่เหมือนกัน (เป็นการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของการผลิตด้วยเชื้อราต่างชนิดกันแต่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เท่ากัน) หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ตามองเห็นเพิ่มมากขึ้น (จิระศักดิ์ ชัยสนิท, 2541; วุฒินันท์ คงทัต, 2545) ส่วนความหนาของกระดาษมีค่าแปรผกผันกับปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอกเยื่อ เนื่องจากเส้นใยมีขนาดบางลงเมื่อฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และเส้นใยจะมีลักษณะบางขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเพิ่มปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฟอกเยื่อ (ทินกร อัญชลีวิทยกุล, 2546) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสารฟอกเยื่ออย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับคาร์โบไฮเดรตของเส้นใยคือเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสได้ด้วยเช่นกัน โดยเฮมิเซลลูโลสถูกทำลายได้ง่ายกว่าเนื่องจากโครงสร้างไม่แข็งแรงด้วยเหตุนี้จึงอาจส่งผลให้การสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างเส้นใยลดลง เส้นใยของกล้วยจึงมีการแตกออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (จิระศักดิ์ ชัยสนิท, 2541; สุภาภรณ์ ฤทธิ์กล้า, 2554) นอกจากนี้ในขณะที่นำเยื่อมาขึ้นเป็นแผ่นกระดาษเส้นใยที่มีลักษณะบางสามารถหลุดรอดผ่านแผ่นตะแกรงที่ใช้สำหรับขึ้นแผ่นกระดาษออกไปบางส่วน เมื่อนำค่าความหนาของกระดาษมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ยกเว้นกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผลิตด้วย *T. viride* ที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 16

การศึกษาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ (ความสามารถของกระดาษที่ทนแรงดันได้สูงสุด เมื่อได้รับการกระทำในทิศทางตั้งฉากต่อผิวหน้ากระดาษ) (วิวัฒน์ อรรถนพานุรักษ์, 2545) พบว่ากระดาษ

จากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* ที่ไม่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีความต้านแรงดันทะลุมากกว่ากระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* และฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยกระดาษจากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* แต่ไม่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีความต้านแรงดันทะลุมากที่สุด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าทางสถิติพบว่าความต้านแรงดันทะลุของกระดาษที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. harzianum* และฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 และ 10 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกระดาษที่ไม่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ส่วนความต้านแรงดันทะลุของกระดาษที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* และ *T. hamatum* และฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกระดาษที่ไม่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ความต้านทานแรงฉีกขาดของกระดาษ (ความสามารถของกระดาษที่จะต้านแรงกระทำซึ่งจะทำให้ชั้นทดสอบหนึ่งชั้นขาดออกจากรอยฉีกเดิม) (วิวัฒน์ อรรถนพานุรักษ์, 2545) ของกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* และฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 มีความต้านทานแรงฉีกขาดมากที่สุด แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าทางสถิติพบว่าความต้านทานแรงฉีกขาดของกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ

ตารางที่ 5 คุณสมบัติความขาวสว่างและความหนาของกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้า

ไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด์ (ร้อยละ)	ความขาวสว่าง (ร้อยละ)			ความหน (μ)		
	ผลิตด้วยเชื้อรา			ผลิตด้วยเชื้อรา		
	<i>T. viride</i>	<i>T. harzianum</i>	<i>T. hamatum</i>	<i>T. viride</i>	<i>T. harzianum</i>	<i>T. hamatum</i>
0	62.34 ^f	60.40 ^f	54.51 ^c	540.10 ^a	398.40 ^a	366.20 ^a
8	87.03 ^e	85.23 ^e	80.47 ^b	379.20 ^b	375.00 ^b	340.40 ^b
10	88.32 ^d	86.54 ^d	81.35 ^{ab}	332.50 ^c	334.00 ^c	320.60 ^c
12	89.52 ^c	88.93 ^c	83.50 ^a	326.60 ^d	326.60 ^d	318.80 ^d
14	90.66 ^b	89.12 ^b	84.46 ^a	292.60 ^e	304.20 ^e	300.40 ^e
16	92.01 ^a	90.12 ^a	85.17 ^a	298.60 ^e	294.20 ^f	287.40 ^f
CV (%)	0.71	0.77	2.15	24.90	30.81	32.55

- หมายเหตุ 1. ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)
 2. เป็นการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของวิธีการผลิตเดียวกันแต่ฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่างกัน

T. hamatum และพอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 และ 10 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากการศึกษาพบว่ากระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* และพอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะมีความต้านทานแรงดันทะลุและความต้านทานแรงฉีกขาดของกระดาษต่ำลง ทั้งนี้เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับคาร์โบไฮเดรตของเส้นใยคือเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสได้ด้วยเช่นกัน โดยเฮมิเซลลูโลสถูกทำลายได้ง่ายกว่าเนื่องจากโครงสร้างไม่แข็งแรง ด้วยเหตุนี้จึงอาจส่งผลให้การสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างเส้นใยลดลง เส้นใยของกล้วยจึงมีการแตกออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (จิระศักดิ์ ชัยสนธิ, 2541; สุภาภรณ์ ฤทธิกล้า, 2554) นอกจากนี้ในขณะที่นำเยื่อมาขึ้นเป็นแผ่นกระดาษเส้นใยที่มีลักษณะบางสามารถหลุดรอดผ่านแผ่นตะแกรงที่ใช้สำหรับขึ้นแผ่นกระดาษออกไปบางส่วน ส่งผลให้กระดาษมีความแข็งแรงต่อความต้านทานแรงดันทะลุและความต้านทานแรงฉีกขาดลดลง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าความต้านทานแรงฉีกขาดของกระดาษที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยเชื้อราทั้ง 3 ชนิด และพอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 มีค่ามากกว่ากระดาษที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยเชื้อราไม่พอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทั้งนี้เนื่องจากมาจากการพอกเยื่อกระดาษด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ส่งผลให้เยื่อของกากกล้วยมีการกระจายตัวออกจากกันดีขึ้น เมื่อนำมาขึ้นเป็นแผ่นกระดาษ

จึงมีความสม่ำเสมอของเยื่อทั่วแผ่นตะแกรง และมีการสานตัวของเส้นใยที่แน่นทึบทำให้สามารถต้านแรงฉีกขาดซึ่งเป็นแรงกระทำที่ทำให้กระดาษฉีกขาดออกจากกันได้ดีกว่ากระดาษที่ผ่านการผลิตจากเยื่อกระดาษที่ไม่พอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเยื่อไม่ค่อยกระจายตัวทั่วแผ่นตะแกรงและไม่ค่อยมีการสานตัวของเส้นใย

งานวิจัยนี้ได้คัดเลือกชุดการทดลองที่ดีที่สุดจากการพอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกากกล้วยน้ำว้ามาศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียว ได้แก่ *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* ที่พอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8

2.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียวระหว่างกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผลิตด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum*

จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียวของกระดาษที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* และพอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากชุดการทดลองที่ดีที่สุดของเชื้อแต่ละชนิดพบว่าความขาวสว่างของกระดาษ ความหนาของกระดาษ และความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาษที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* มีค่ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ กระดาษจากกากกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. harzianum* และ *T. hamatum* ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจาก *T. viride* สามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินโพลิกายเอสลายลิกนินได้ดีที่สุด (สุภาภรณ์ รัตนเลิศนุสรณ์,

ตารางที่ 6 ความต้านทานแรงดันทะลุและความต้านทานแรงฉีกขาดของกระดาษจากกากกล้วยน้ำว้า

ไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด์ (ร้อยละ)	ความต้านทานแรงดันทะลุ (kg/cm ²)			ความต้านทานแรงฉีกขาด (mN.m ² /g)		
	ผลิตด้วยเชื้อรา			ผลิตด้วยเชื้อรา		
	<i>T. viride</i>	<i>T. harzianum</i>	<i>T. hamatum</i>	<i>T. viride</i>	<i>T. harzianum</i>	<i>T. hamatum</i>
0	3.63 ^a	3.20 ^a	3.13 ^a	15.93 ^d	17.80 ^d	15.62 ^d
8	3.60 ^a	3.17 ^a	3.03 ^{ab}	26.31 ^a	26.49 ^a	26.57 ^a
10	3.40 ^b	3.13 ^{ab}	2.90 ^b	25.99 ^a	25.87 ^{ab}	25.78 ^{ab}
12	3.30 ^b	3.03 ^b	2.87 ^{bc}	24.33 ^b	24.85 ^b	24.80 ^b
14	3.07 ^c	2.80 ^c	2.70 ^{cd}	20.00 ^c	22.08 ^c	21.55 ^c
16	2.97 ^c	2.70 ^c	2.67 ^d	14.41 ^e	16.11 ^e	15.19 ^e
CV (%)	3.33	2.35	3.64	2.15	3.24	3.08

- หมายเหตุ 1. ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)
2. เป็นการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของวิธีการผลิตเดียวกันแต่พอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่างกัน

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาศจากกากกล้วยน้ำว่าที่ผลิตด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum*

ผลิตด้วยเชื้อรา	ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ฟอกเชื้อ	ความขาวสว่าง (ร้อยละ)	ความหนา (μ)	ความต้านแรงดันทะลุ (kg/cm^2)	ความต้านทานแรงฉีกขาด ($\text{mN.m}^2/\text{g}$)
<i>T. viride</i>	ร้อยละ 8	87.03 ^a	379.20 ^a	3.60 ^a	26.31 ^a
<i>T. harzianum</i>	ร้อยละ 8	85.23 ^b	375.00 ^b	3.17 ^b	26.49 ^a
<i>T. hamatum</i>	ร้อยละ 8	80.47 ^c	340.40 ^c	3.03 ^c	26.57 ^a
CV (%)		1.68	26.56	1.89	2.86

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

2553) ส่งผลให้กระดาศ ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* มีความขาวสว่างมากที่สุด ส่วนสาเหตุที่ความหนาของกระดาศ และความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาศที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* มีค่ามากที่สุด อาจเป็นเพราะ *T. viride* สามารถผลิตเอนไซม์ไซแลเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายเฮมิเซลลูโลส ในส่วนที่เป็นไซแลน และผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในเส้นใยของกากกล้วยน้ำว่าน้อยกว่ากระดาศที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. harzianum* และ *T. hamatum* ส่วนความต้านทานแรงฉีกขาดพบว่ากระดาศจากกากกล้วยน้ำว่าที่ผลิตด้วย *T. hamatum* มีค่ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ กระดาศจากกากกล้วยน้ำว่าที่ผลิตด้วย *T. harzianum* และ *T. viride* ตามลำดับ เมื่อนำมาเปรียบเทียบค่าทางสถิติพบว่าความขาวสว่างของกระดาศ ความหนาของกระดาศ และความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาศที่ผลิตด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ส่วนความต้านทานแรงฉีกขาด พบว่ากระดาศที่ผลิตด้วยเชื้อราทั้ง 3 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาการผลิตเยื่อกระดาศจากกากกล้วยน้ำว่า ด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยการใช้เชื้อรา *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* ชุดการทดลองละเชื้อ พบว่าปริมาณเชื้อรา เริ่มต้นที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อค่า Kappa number และการย่อยลิกนิน แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงเชื้อรา โดยเมื่อระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นค่า Kappa number จะน้อยลงเรื่อยๆ และการย่อยลิกนินจะมากขึ้น ซึ่งชุดการทดลองที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* มีค่า Kappa number น้อยที่สุด การย่อยลิกนินมากที่สุด

ในการย่อยเซลลูโลสพบว่าชุดการทดลองที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* มีการสูญเสียเซลลูโลสน้อยที่สุด ส่วนค่า Selection factor พบว่าชุดการทดลองที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* มีค่ามากที่สุด จากการนำเชื้อจากกากกล้วยน้ำว่ามาฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่าค่า Kappa number ของเยื่อจากกากกล้วยน้ำว่าที่ผลิตด้วยเชื้อราทั้ง 3 ชนิด จะแปรผกผันกับปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอก เมื่อเปรียบเทียบความขาวสว่าง ความต้านทานแรงดันทะลุ ความต้านทานแรงฉีกขาด และความหนาของกระดาศที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วย *T. viride* *T. harzianum* และ *T. hamatum* พบว่า *T. viride* มีความเหมาะสมที่สุดในการนำมาผลิตกระดาศจากกากกล้วยน้ำว่าด้วยวิธีทางชีวภาพ

เอกสารอ้างอิง

- กัลยวัต พรสุรัตน์. (2546). การใช้ร่ายย่อยสลายลิกนินในการผลิตเยื่อกระดาศจากขานอ้อย ใบสับปะรด และปอสาโดยวิธีทางชีวภาพ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา พฤษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- จิระศักดิ์ ชัยสนธิ. (2541). การฟอกเยื่อกระดาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 46(147), 26-28.
- ทินกร อัญชลีวิทย์กุล. (2546). การผลิตกระดาศจากต้นกล้วย และการใช้ประโยชน์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน, คณะคหกรรม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- นิภาพร พันทอง และ ชัชวาลย์ ศรีกำพล. (2546). *การผลิตกระดาษจากต้นข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และซังข้าวโพด*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
- วิวัฒน์ อรรถพานุรักษ์. (2545). การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเยื่อและกระดาษสา. ใน *เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ*. (หน้า 126-132). กรุงเทพฯ: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- วิชชา พิษัณรงค์. (2545). *การแยกกลินินออกจากน้ำคั่วในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วุฒินันท์ คงทัต. (2545). กระดาษทำด้วยมือ. ใน *เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ*. (หน้า 18-20). กรุงเทพฯ: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล. (2553). เทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมกระดาษ. *วารสารพลังงานและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม*, 37, 69-73.
- สุกาญจน์ รัตนเลิศสุรณ. (2553). ความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราดินเลนนาุ้งร้างและการย่อยสลายฟางข้าวด้วยเชื้อรา. ใน *การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6*. (หน้า 331-345). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- สุภาภรณ์ ฤทธิกล้า. (2554). *ผลของไซแลนร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อสภาพฟอกได้ของเยื่อต้นข้าวโพด*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อรุณี ศุภสินสาธิต. (2555). พลังงานจากชีวมวลที่มีลิกโนเซลลูโลสสูง. *วารสารสิ่งแวดล้อม*. 16(2), 36-43.
- Elisashvili, V., Penninckx, M., Kachlishvili, E., Asatiani, M. and Kvesitadze, G. (2006). Use of *Pleurotusdryinus* for lignocellulolytic enzymes production in submerged fermentation of mandarin peels and tree leaves. *Enzyme Microbiology Technology*, 38, 998-1004.
- Lei, Wang, Wangui, Wang, Xiang, Ji and Lu, Cai. (2011). Biodegradation of lignin by the white rot fungus *Polyporus varius* and its promising potential for biopulping. *China Journal of Bioengineering and Technology*. 1, 464-468.
- Mohan, Gaanappriya, Guhankumar, P. and Balakrishnan, V. (2011). Isolation of xylan degrading enzyme from *Trichoderma* spp.. *Research in Plant Biology*, 1, 15-20
- Pang, P.K., Darah.I., Poppe, L. Szakacs, G. and Ibrahim, C.O. (2006). Xylanase production by a local isolate, *Trichoderma* spp. FETL c3-2 via solid state fermentation using agricultural wastes as substrates. *Malaysia Journal of Microbiology*, 2, 7-14.
- Gochve, V.K. and Krastanov, A.I. (2007). Isolation of laccase producing *Trichoderma* spp. Bulgaria. *Journal of Agricultural Science*. 13, 171-176.
- Zadrazil, F and Reiniger, P. (1988). *Treatment of lignocellulosics with white rot fungi*. London. Elsevier Applied Science.